


Fiche Technique de produit – Similiir Cuir POINTU *



Spécification complète du Tissu similir cuir POINTU

- **Nom de tissu – modèle:** POINTU
- **Description:** Tissu simili, enduction PVC- PU sur tricot polyester
- **Couleur:** Selon le modèle
- **Poids:** 640 g/m² ± 10
- **Largeur:** 145 cm ± 2 cm
- **Épaisseur:** 5 mm (cuir écologique 0,9 + ouate 3,9 mm + non-tissé 0,2 mm) ± 0,05 mm
- **Base du tissu:** tissu simili STANDART/ SOFT
- **Fluidité/rigidité/souplesse du tissu :** fluide, agréable au toucher, lisse
- **Surface du tissu :** glace
- **Type:** rouleau, métrage
- **Composition du tissu:** tissu simili,
ouate 100 gr/m²
tussu non-tissé 60 gr/m²

Rapport sur les phtalates

Approuvé pour une utilisation comme matériau de rembourrage à usage général, y compris le rembourrage de meubles, l'équipement de réhabilitation et médical, les kits dentaires et les articles en cuir

Nom du test		Résultats de test	Méthode du test
Résistance à la traction PN-EN ISO 1421-2001	- le long de	569 [N] ± 13	Machine d'essai Hounsfield H5KS
	- en largeur	234 [N] ± 9	
Résistance à la déchirure PN-EN ISO 1421-2001	- le long de	51 [%] ± 1	
	- en largeur	130 [%] ± 5	
Résistance au allongement PN-EN ISO 46774-1;2005 METODA B (test ve tvaru kalhot)	- le long de	35 [N] ± 3	Machine d'essai ZWICK 1120
	- en largeur	34 [N] ± 1	
Résistance à la abrasion PN-EN ISO 12947-2:2000 + AC:2006 (Martindale test)	100 000 cycle		Serviette en tissu de laine, Pression d'abrasion 12 kPa Critère d'évaluation: - changer la durée de vie de la peinture - couche supérieure intacte
Solidité de la couleur à la lumière artificielle PN-EN ISO 105-804: 1999 Metoda 2	7-8		Xenotest Alpha LM - Longueur d'onde : 380-750 nm - filtres : 6R + 1 UV - Température BST : 47±3 °C - Température dans une chambre à 40 °C - Arrosage - 1 min. - Séchage – 29 min. Classement : chambre Multilight light D65
Rapport sur les phtalates IPS 10/LBS/141/G/12	Absence de phtalates nocifs conformément à l'annexe XVII de la directive 76/769/CEE (REACH)		
Déclaration du fabricant	Le produit ne contient pas de métaux lourds listés dans la norme PN-EN 71:3, c'est-à-dire, plomb, chrome, cadmium, antimoine, arsenic, baryum, mercure, sélénium ainsi que biocides et cancérigènes organiques		
Certificat hygiénique PZH B-BK-60211-0317/20 akt.30-06-2025	Approuvé pour une utilisation comme matériau de rembourrage à usage général, y compris le rembourrage de meubles, l'équipement de réhabilitation et médical, les kits dentaires et les articles en cuir		

*préparé sur la base de la carte du fabricant

Ces caractéristiques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 1-13% et sont données à titre indicatif

sans valeur légale et peuvent être changées sans préavis. / Technical data are average values with +/- 1-13% allowance

and given as indication. Can be modified without notice.

Ne contient pas / Do not contain : AZO, Cd, FCKW, PCP, PCB, PCT

REACH conforme / REACH compliant

Test de résistance à l'abrasion de Martindale

Le test de Martindale se déroule de cette façon. Un morceau de tissu est fixé dans l'appareil Martindale dans un support spécial. Ce morceau de tissu est ensuite frotté avec un morceau de matériau abrasif (un morceau de tissu de laine simple) qui est tendu sur un disque. Le disque abrasif effectue un mouvement en huit pour obtenir une abrasion dans toutes les directions du tissage, les mouvements se confèrent avec une certaine pression. Un mouvement en huit constitue un cycle d'essai. Pendant le test, l'usure du tissu est constamment contrôlée, le test se termine lorsque des dommages visibles apparaissent sur le tissu, tels que des fils cassés ou une abrasion du poil.

Le nombre de cycles :

9 000 cycles Martindale - meubles de maison.

20 000 cycles Martindale - mobilier de maison, usage commercial, lieux publics.

40 000 cycles Martindale - ameublement, usage commercial, espaces publics à fort trafic.

plus de 100 000 cycles Martindale - ameublement, usage commercial, espaces publics TRÈS achalandés.