

FICHE TECHNIQUE DU TISSU D'AMEUBLEMENTS SALVADOR



Selon DIN EN 14465: 2006

DESCRIPTION DU TISSU

Longueur rouleau: 50 m
Largeur: 142 cm (± 2 cm)
Poids: 340 g/m (± 5 %)
Composition: 100% Polyester
Finition: Tissu structuré
Machine à coudre: Domestique et industriel
Fils à coudre: Fils à coudre d'ameublement 40-60 den
Utilisation: Fabrication et réparation de meubles rembourrés, couture de coussins décoratifs, décoration de la maison

Nom du test	Méthode du test	Unité	Résultats du test	
			Chaîne	Trame
Résistance à l'abrasion (méthode Martindale)	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Cycles	130 000	
Résistance au boulochage	EN ISO 12945-2 (2 000 T/ot.)	Degré	5	
Déplacement des fils dans la couture	EN ISO 13936-2	Mm	1,8	1,8
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1	N (%)	464 (82,8)	518 (55,9)
Résistance à la déchirure	EN ISO 13937-3	N	50,6	32,1
Solidité des couleurs à la friction	EN ISO 105-X12	Degré	Sec	Humide
			<u>4-5</u>	<u>4-5</u>
Solidité des couleurs à la lumière artificielle	EN ISO 105-B02	Degré	<u>4-5</u>	

29.04.2024

Colorants azoïques:	non détectables
Protection contre le feu:	Pour la commande (BS 5852)
Informations complémentaires:	Notre produit est conforme à la directive européenne 2002/61/CE et à la directive européenne sur les produits chimiques (CE) n° 1907/2006 (REACH)
Testé par l'utilisateur :	CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium Carl-Bertelsmann-Str.66 / Gütersloh – Germany

Les résultats des tests ont été collectés à partir de différents échantillons et représentent donc des valeurs indicatives moyennes

Test de résistance à l'abrasion de Martindale

Le test de Martindale se déroule de cette façon. Un morceau de tissu est fixé dans l'appareil Martindale dans un support spécial. Ce morceau de tissu est ensuite frotté avec un morceau de matériau abrasif (un morceau de tissu de laine simple) qui est tendu sur un disque. Le disque abrasif effectue un mouvement en huit pour obtenir une abrasion dans toutes les directions du tissage, les mouvements se confèrent avec une certaine pression. Un mouvement en huit constitue un cycle d'essai. Pendant le test, l'usure du tissu est constamment contrôlée, le test se termine lorsque des dommages visibles apparaissent sur le tissu, tels que des fils cassés ou une abrasion du poil.

Le nombre de cycles :

9 000 cycles Martindale - meubles de maison.

20 000 cycles Martindale - mobilier de maison, usage commercial, lieux publics.

40 000 cycles Martindale - ameublement, usage commercial, espaces publics à fort trafic.

plus de 100 000 cycles Martindale - ameublement, usage commercial, espaces publics TRÈS achalandés.



*** préparé sur la base de la carte du fabricant**
